



XEROX BUSINESS másolópapír technikai paraméterei

Felhasználási besorolás

Fénymásoló: ****

Lézernyomtató: ****

Tintasugaras nyomtatás: **

Súly:	$80 \pm 1,5 \text{ g/m}^2$
Archiválási idő:	min. 150 év
Vastagság:	106 ± 2 mikron
Merevség (gépirány / keresztirány):	min. 110 / 45 mN
Telítettség (opacitás):	min. 90 %
Fehérség:	151(CIE)
Fényesség:	104 (ISO)
Áteresztő képesség:	max. 1000 ml/min.
Felületi ellenállás:	$5 \times 10^{10} - 5 \times 10^{12} \text{ ohm cm}^2$
Cobb 60 (felületi szívóképesség):	$20 - 30 \text{ g/m}^2$
Nedvesség tartalom:	3,9 - 5,3 %
Simaság:	20 – 30 s
Surlódás:	0.40 -0.65
Feltépődési szilárdság (Dennison):	min. 90
Porzás (GFL)	< 2,5
Elakadási ráta:	max. 0,2 ‰ (egyoldalas), max. 0.3 ‰ (kétoldalas)
Méret (szálirány):	A/4 (hosszanti), A/3 (kereszt)
Származási hely:	Szlovákia / Finnország / Lengyelország / Svédország

Kiszerezés:

1 rizsma (csomag) = 500 lap = 2,5 kg

1 doboz = 5 rizsma = 2 500 lap

Ezen adatok a Xerox Papírfejlesztési Kutató Központja által kiadott angol nyelvű információknak megfelelőek.