



XEROX PREMIER ECF - TCF másolópapír technikai paraméterei

003R91720 / 003R91721 - Premier A4 / A3 ECF
003R91805 / 003R91806 - Premier A4 / A3 TCF

Felhasználási besorolás:

Fénymásoló: *****

Lézer nyomtatás: *****

Tintasugaras felhasználás: ***

Súly:	$80 \pm 1,5 \text{ g/m}^2$
Archiválási idő:	200 év
Vastagság:	$106 \pm 2 \text{ mikron}$
Merevség (gépirány / keresztirány):	min. 115 / 50 mN
Simaság (Bendsten):	max. 250 ml/min.
Telítettség (opacitás):	min. 90 %
Fehérség:	165 (CIE)
Fényesség:	111 (ISO)
Áteresztő képesség:	max. 1000 ml/min.
Felületi ellenállás:	$5 \times 10^{10} - 5 \times 10^{12} \text{ ohm cm}^2$
Cobb 60 (felszívódás):	$20 - 30 \text{ g/m}^2$
Nedvesség tartalom:	3,9 - 5,3 %
Surlódás:	0.40 - 0.65
Kopás:	max. 10 mg
Rendeződési index:	min. 35
Elakadási ráta:	max. 0,2 ‰ (egyoldalas), max. 0,3 ‰ (kétoldalas)
Méret (szálirány):	A/4 (hosszanti), A/3 (kereszt)
Származási hely:	Magyarország / Lengyelország / Svédország / Finnország
Kiszerelés:	
	1 rizsma (csomag) = 500 lap = 2,5 kg
	1 doboz = 5 rizsma = 2 500 lap

Ezen adatok a Xerox Papírfejlesztési Kutató Központja által kiadott angol nyelvű információknak megfelelőek.