



XEROX RECYCLED másolópapír technikai paraméterei

Felhasználási besorolás

Fénymásoló: ****

Lézernyomtató: ***

Alapanyag:	100% újra feldolgozott
Súly:	$80 \pm 3,2 \text{ g/m}^2$
Archiválási idő:	min. 50 év
Vastagság:	105 ± 6 mikron
Merevség (gépirány / keresztirány):	min. 105 / 50 mN
Simaság (Bendsten):	max. 300 ml/min.
Telítettség (opacitás):	min. 95 %
Fehérség:	55 (CIE)
Fényesség:	$70 \pm 2,5$
Áteresztő képesség:	max. 1000 ml/min.
Felületi ellenállás:	$5 \times 10^{10} - 5 \times 10^{12} \text{ ohm cm}^2$
Cobb 60 (felszívódás):	$20 - 30 \text{ g/m}^2$
Nedvesség tartalom:	$4,2 \pm 0,4$
Surlódás:	0.40 -0.65
Kopás:	max. 10 mg
Rendeződési index:	min. 12
Elakadási ráta:	max. 0,2 ‰ (egyoldalas), max. 0.3 ‰ (kétoldalas)
Méret (szálirány):	A/4, 210*297mm (hosszanti), A/3, 297*420mm (kereszt)
Származási hely:	Németország

Kiszerezés:

1 rizsma (csomag) = 500 lap = 2,5 kg

1 doboz = 5 rizsma = 2 500 lap

Ezen adatok a Xerox Papírfejlesztési Kutató Központja által kiadott angol nyelvű információknak megfelelők.